

MicroTopp FC



ТИП ПРОДУКЦІЇ

MicroTopp FC – двокомпонентна декоративна полімерцементна маса, призначена для внутрішніх та зовнішніх робіт. Полімеризуючись, забезпечує покриття з високою механічною міцністю та відмінною адгезією до всіх видів основ, таких як бетон, газобетон, гіпсо-вапняні, вапняно-цементні та цементні штукатурки, кераміка, плити МДФ і т.д.

ПРИЗНАЧЕННЯ

MicroTopp FC використовується:

- для захисту нових і відновлення старих підлог, стін та інших поверхонь
- для підготовки поверхні перед нанесенням фінішного покриття MicroTopp.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути твердою, сухою, рівною, чистою, без старих покриттів, незамерзлою (вище +5°C), знежиреною, рівномірно вбираючою, без висолів, несучою та відповідати відповідним будівельним стандартам. Просочіть основу праймером MicroTopp grund (подробиці нанесення дивіться в паспорті продукту).

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Перед використанням ретельно перемішайте компонент А вручну. При змішуванні обов'язково добре перемішайте матеріал на дні ємності, щоб пігмент добре гомогенізувався.

Перелийте компонент А (рідину) у відповідну чисту ємність, потім повільно додавайте компонент Б (порошок) при безперервному перемішуванні низькошвидкісним міксером до отримання однорідної суміші (3-4 хвилини).

Співвідношення змішування: Комп. А : Комп. В = 30 : 100.

Час життя суміші: близько 5 годин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ MICRO TOPP

1. Нанесіть MicroTopp BC в один або два шари металевим шпателем залежно від типу основи. На поверхні підлоги необхідно нанести два шари. Перед нанесенням другого шару відшліфуйте перший шар наждачним папером 80/120 та видаліть пил. Нанесіть другий шар через 6-12 годин після нанесення першого шару.
2. Продовжити обробку поверхні декоративною цементною масою MicroTopp FC. Нанесіть MicroTopp FC один шар металевим шпателем через 6-12 годин після нанесення цементної маси MicroTopp BC. Попередньо відшліфуйте MicroTopp BC наждачним папером 80/120 та видаліть пил.

Остання зміна: жовтень 2023 р

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ožljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.





3. Почніть остаточну обробку щонайменше через 12 годин після нанесення MicroTopp FC. Відшліфуйте масу наждачним папером 220/250 та видаліть пил. Як просочення використовуйте покриття MicroTopp PU 300W, розведене 5% водою, і нанесіть валиком в один шар. Через 4 години нанесіть перший шар водорозчинного прозорого фінішного лаку PU 300W. Нанесіть другий шар через 12-24 годин після нанесення першого шару.

Максимальна товщина шару: 1 мм.

Рекомендована загальна товщина шарів MicroTopp BC та FC: 3 мм.

Під час висихання маси забезпечте надходження свіжого повітря.

Масу слід берегти від надто швидкого висихання, тобто. протягів, сонця та джерел тепла. Не наносити в приміщеннях, що піддаються впливу вологи.

Примітка. Усі наведені вище дані були отримані при 23 °C та відносній вологості 50%. У різних умовах твердіння може прискорюватися або сповільнюватись.

Оптимальна робоча температура від +5 до +30 °C.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Поки MicroTopp FC ще вологий, інструменти та поверхні можна очистити водою. Після висихання видалення можливе лише механічним способом.

СПОЖИВАННЯ

Біля 0,6 кг/м² на один шар.

УПАКОВКА

Компонент А: пластикова упаковка 1,5 кг або 3 кг.

Компонент В: мішок 5 кг або 10 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в заводській закритій упаковці, в сухих і провітрюваних приміщеннях при температурі від +5 до +35 °C.

ДОСТУПНІ ВІДТІНКИ

MicroTopp FC випускається в античному білому відтінку. Тонування на машинах Chromomix і HGmix і доступний у 45 стандартних відтінках згідно з тоною картою MicroTopp.

Остання зміна: жовтень 2023 р

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.





ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПАКУВАННЯМ

Не виливайте невикористані залишки продукту в каналізацію або водойми. Дочекайтеся висихання та утилізувати затверділі залишки в установленому порядку, як будівельне сміття, відповідно до Положення про категорії, види і класифікацію відходів.

Утилізуйте відпрацьовану упаковку відповідно до національних норм.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Інформацію про безпечне поводження, зберігання та утилізацію продукту див. в останньому паспорті безпеки.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

MicroTorr FC знаходиться під постійним наглядом нашої лабораторії контролю якості готової продукції. Відповідно до Закону про будівельну продукцію, продукт включено в систему оцінки та перевірки сталості властивостей: 3.

Остання зміна: жовтень 2023 р

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

