

MicroTopp PU 300W/mat



ТИП ПРОДУКЦІЇ

MicroTopp PU 300W — двокомпонентне прозоре матове покриття на основі водної дисперсії поліуретанової смоли.

ПРИЗНАЧЕННЯ

MicroTopp PU 300W використовується:

- Прозоре остаточне ущільнювальне покриття для систем підлоги MicroTopp.
- З метою отримання матової поверхні та додаткового захисту від пошкоджень, викликаних механічними та хімічними впливами.

ВЛАСТИВОСТІ

- Матовий зовнішній вигляд поверхні
- Стійкість до впливу води та хімікатів
- Підвищена стійкість до подряпин
- Легкість догляду за поверхнею

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Співвідношення змішування: Комп. А : Комп. В - 90,9 : 9,1 (100 : 10)
- Вміст сухої речовини: 35,7 %
- Час працездатності суміші: 6 годин, за стандартних умов.
- Час висихання/затвердіння за стандартних умов:
Сухий до пилу: приблизно через 45 хвилин
Легкі піші навантаження: приблизно через 24 години
Повне навантаження: через 3 дні

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Добре перемішайте компонент А. Потім додайте компонент В до компонента А та ретельно перемішайте вручну або за допомогою міксера з повільною швидкістю (макс. 400 об/хв) до отримання однорідної суміші. Дайте суміші постояти 15 хвилин. Після цього перелийте суміш в іншу ємність і знову перемішайте. Час роботи суміші 6 годин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподіліть MicroTopp PU 300W за допомогою валика з мікрофібри (мікролайн) або велюрового валика з коротким ворсом. Перехресними рухами розподіліть матеріал рівномірно тонким шаром. Стики (з'єднані поверхні) слід робити «мокре по мокрому», щоб уникнути видимих нахлестів.

Останнє оновлення: січень 2023 р

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.





Наносите матеріал в один шар. Другий шар рекомендується наносити, якщо поверхня має шорстку структуру, в цьому випадку інтервал висихання між шарами повинен становити 3-4 години.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ MICRO TORP

1. Нанесіть MicroTorr BC в один або два шари металевим шпателем залежно від типу основи. На поверхні підлоги необхідно нанести два шари. Перед нанесенням другого шару відшліфуйте перший шар наждачним папером 80/120 та видаліть пил. Нанесіть другий шар через 6-12 годин після нанесення першого шару.
2. Продовжити обробку поверхні декоративною цементною масою MicroTorr FC. Нанесіть MicroTorr FC один шар металевим шпателем через 6-12 годин після нанесення цементної маси MicroTorr BC. Попередньо відшліфуйте MicroTorr BC наждачним папером 80/120 та видаліть пил.
3. Остаточну обробку починайте не пізніше ніж через 12 годин після нанесення декоративної маси MicroTorr FC. Відшліфуйте масу наждачним папером 220/250 і видаліть пил. Як просочення використовувати покриття MicroTorr PU 300W, розбавлене 5% води і нанести валиком в один шар. Через 4 години нанесіть перший шар водорозчинного прозорого фінішного покриття PU 300W. Нанесіть другий шар через 12-24 години після нанесення першого шару.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура повітря та основи: мін. +10 °C; макс. +30 °C.
Відносна вологість повітря: макс. 75%, з достатньою вентиляцією.
Не повинно утворюватися конденсат. Слідкуйте за точкою роси.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Поки MicroTorr PU 300W ще вологий, його можна очистити з інструментів і поверхонь водою. Після висихання чистка можлива тільки механічним способом.

СПОЖИВАННЯ

0,20 кг/м² - просочення
0,08 – 0,12 кг/м² на один шар - фінішне покриття.

УПАКОВКА

	Komponenta A	Komponenta B	Просочення	Фінішне покриття
			вистачить на:	вистачить на
5 кг (A+B)	4,54 кг	0,46 кг	біля 25 м ²	біля 50 м ²
15 кг (A+B)	13,63 кг	1,37 кг	біля 75 м ²	біля 150 м ²

Останнє оновлення: січень 2023 р

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ožljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.





ТОН КОЛЬОРУ І СТУПІНЬ БЛИСКУ

Прозорий, шовковистий блиск

ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в заводській закритій упаковці, в сухих і провітрюваних приміщеннях при температурі від +5 до +35 °С.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПАКУВАННЯМ

Не виливайте невикористані залишки продукту в каналізацію або водойми. Дочекайтеся висихання та утилізувати затверділі залишки в установленому порядку, як будівельне сміття, відповідно до Положення про категорії, види і класифікацію відходів.

Утилізуйте відпрацьовану упаковку відповідно до національних норм.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Інформацію про безпечне поводження, зберігання та утилізацію продукту див. в останньому паспорті безпеки.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

MicroTorr PU 300W знаходиться під постійним наглядом нашої лабораторії контролю якості готової продукції. Відповідно до Закону про будівельну продукцію, продукт включено в систему оцінки та перевірки сталості властивостей: 3.

ЗАЯВА ПРО ВЛАСТИВОСТІ

Номер декларації властивостей: I-56-2116-22

Останнє оновлення: січень 2023 р

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

