



Kiesel
...klebt am Bau®

...klei na budowie

Okatmos® EG20

Грунтовка універсальна

- Висока міцність зчеплення
- Асептичні властивості
- Має гігієнічну дію, захищає від утворення неприємних запахів
- Не містить розчинників, дуже низький коефіцієнт емісії
- Короткий час висихання
- Підходить для підлог з підігрівом
- Може застосовуватися для вбираючих та невбираючих основ в тому числі деревовмісних основ: ДВП, ДСП, ОСП (OSB), водо- та вологостійкої фанери



Властивості та сфера застосування

Екологічна дисперсійна грунтовка без розчинників, використовується для ґрунтування вбираючих і невбираючих основ, під вирівнювальні суміші, дисперсійні клеї, порошковий клей для паркету, для стін під емульсійні фарби та гіпсові штукатурки. Грунтовка має асептичні властивості (перешкоджає розвитку грибків і цвілі під натуральними покриттями). Дуже короткий час висихання.

Поради з підготовки основи

Основа повинна бути твердою, сухою і чистою. Необхідно відшліфувати (за потреби) та пропилососити основу перед ґрунтуванням.

Грунтування

Грунтовку слід використовувати всередині приміщень.

Мінімальна температура підлоги під час ґрунтування +16°C, максимальна вологість 65%.

На абсорбуючих основах, залежно від пористості основи, Okatmos EG20 можна розбавляти макс. у співвідношенні 1:3 з водою. У разі дуже пористих основ ми рекомендуємо ґрунтувати двічі.

У разі дерев'яних і ангідритних основ самовирівнюючу суміш можна заливати або приклеювати лише через 24 години після ґрунтування.

Невбираючі основи, такі як керамічна плитка, тераццо, щільний бетон, слід заґрунтувати нерозбавленою грунтовкою.

Використовуйте Okatmos® EG 20 нерозбавленим на щільних, невбираючих і дерев'яних основах. Дезінфікуючий ефект зберігається при максимальному розведенню 1:1. Вирівнюючі суміші наносити тільки після повного висихання. Використовуйте лише системні рішення Kiesel.

Грунтування невбираючих поверхонь, наприклад, типу тераццо

Старе тераццо необхідно знежирити за допомогою Okatul GR, розведеного водою макс. 1:5 залежно від забруднення. Okatul GR наноситься валиком, бруд і жирні плями практично стираються щіткою. Через годину промийте основу і зберіть надлишки знежирювача. Після повного висихання тераццо основу ґрунтують нерозбавленим Okatmos EG20. Після висихання грунтовки, не раніше ніж через 2 години, можна приступати до заливки самовирівнювальної суміші. Тераццо маса повинна мати обмежену лінійну усадку. Після заливки маси її потрібно ретельно «підняти».

Технічні дані

Упаковка	10 кг, 5 кг, 1 кг пластикова каністра
Колір	Білий
Витрата:	0,05 - 0,150 кг/м ²
Час висихання *	прибл. 30 хвилин на невбираючих поверхнях прибл. 2 годин на вбираючих основах
Адаптація до теплої підлоги	Так
Пристосування для меблів на роликах	Так
Зберігання	Термін зберігання при плюсовій темп. - 12 місяців
Маркування відповідно до GefStoffV	маркування не потрібно
GISCODE EMICODE	D1 відповідно до регулювання TRGS 610 EC 1 відповідно до регулювання GEV

* Технічні дані та показники якості, викладені в технічному описі, дійсні за температури +20° С і вологості повітря 65%. В інших умовах час висихання ґрунтівки може змінитися.

Наведені вище дані, приготування та використання продукту базуються на наших знаннях і досвіді. Зважаючи на різні фактори поза нашим контролем, наприклад, нетипові основи, зовнішні умови, ми рекомендуємо провести власні тести, щоб визначити, чи підходить наш продукт для використання в вашому випадку. Компанія Kiesel не несе відповідальності з цієї причини.

Перед використанням обов'язково прочитайте техпаспорт продукту.

Палетування

Код продукту

60 x 10 кг пластикова каністра

49002

96 x 5 кг пластикова каністра

49025

50 коробок x 12 x пластикових каністр по 1 кг

49003

Інструменти

Валик з поролону або натуральної вовни

Очищення інструменту

Після закінчення роботи інструменти промити водою.