

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

### «MIKS color» ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ

#### ОПИС

**Лак для каменю**— засіб для зміцнення та декоративно-захисної обробки мінеральних поверхонь.

- Висока адгезія та відмінна зносостійкість
- Стійкість до води та атмосферного впливу
- Утворює ефект «мокрого каменю»
- Надає поверхні водовідштовхувальні та паропроникні властивості

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного покриття з ефектом «мокрого каменю» кам'яних, бетонних, цегляних, керамічних та інших поверхонь.

Застосовується для обробки елементів фасадів, огорож, терас, тротуарної плитки, кам'яної та цегляної кладки і т.п.

Зміцнює мінеральні поверхні перед фарбуванням.

#### СУПУТНІ КОМПОНЕНТИ

Розчинник: «Miks color» Розчинник «1 А-А»  
Ксилол, сольвент

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Акрил
<b>Густина лаку</b>	0,85-0,90 г/см <sup>3</sup>
<b>Зовнішній вигляд покриття після висихання</b>	Однорідна рівна поверхня з ефектом «мокрого каменю»
<b>Колір</b>	Безбарвний
<b>Блиск</b>	Шовковистий

<b>Витрата</b> (норма покривання поверхні у 1 шар)	20-25 м <sup>2</sup> /кг в залежності від виду та стану поверхні
--	--

<b>Час висихання кожного шару</b> (за температури 20°C і відносної вологості повітря 65 %), не більше	2 год.
--	--------

Час висихання може продовжуватись зі зниженням температури та підвищенням відносної вологості повітря

<b>Рекомендована кількість шарів</b>	2
--------------------------------------	---

<b>Пакування</b>	0,65 кг; 2,1 кг;
------------------	------------------

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

### *Нові поверхні:*

Перед фарбуванням поверхню очистити від пилу, бруду, висолів та інших забруднень.

### *Ремонт старих покриттів:*

Видалити часточки старого покриття, які відшаровуються, пил, бруд, висоли та інші забруднення.

Значно пошкоджені покриття видалити повністю. Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою і чистою.

## ПІДГОТОВКА ЛАКУ

Лак постачається готовим до застосування. Перед застосуванням лак ретельно перемішати.

## НАНЕСЕННЯ

### *Робочі умови при нанесенні:*

Температура повітря від 5 °С до 30 °С, відносна вологість повітря не вище 80%.

Дозволяється проводити фарбування за температури до мінус 10 °С за умови, що на поверхні повністю відсутні сліди інею або льоду.

Температура поверхні, яка фарбується, повинна бути вищою від точки роси не менше, ніж на 3 °С.

При фарбуванні зовнішніх поверхонь уникати дії прямих сонячних променів та вітру.

### *Нанесення:*

Лак наносити пензлем, валиком або фарборозпилювачем у 2 шари, при цьому перший шар є ґрунтувальним, другий шар утворює ефект «мокрого каменю».

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки лаку органічним розчинником, після чого промити водою із застосуванням миючого засобу.

## ЗБЕРІГАННЯ

Лак слід зберігати в щільно закритій заводській тарі, в недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

## УТИЛІЗУВАННЯ

Не виливати у водостоки, водойми, каналізацію або ґрунт.

Рідкі залишки щільно закрити та відправити в місце збирання відходів.

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Лак пожежонебезпечний. Березти від вогню!

*Відповідає вимогам:* щодо обмеження викидів ЛОС (А: під-категорія 8 (h), тип (SB), стадія II, норма 750 г/л, лак, готовий до застосування, містить не більше 730 г/л);

- Технічного Регламенту щодо обмеження використання свинцю в лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах (лак не містить токсичних сполук свинцю)

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх завершення необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби захисту органів дихання та рук (гумові рукавички, респіратор при розпиленні).

Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

## ПРИМІТКИ

На кожную партію лаку видається сертифікат якості. Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців.

Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.