

Q1 LUX PLASTİK

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ОПИС ПРОДУКТУ

Декоративна, матова, внутрішня фарба на основі акрилової емульсії, яка легко наноситься, легко миється. Висока покривна здатність.

ОСОБЛИВОСТІ

- Легке застосування
- Висока покривна здатність
- Миюча
- Висока паропроникність
- Відмінна адгезія
- Декоративна
- Запобігає здуттю та розшарування фарби що викликане вологістю.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

Внутрішні поверхні, такі як штукатурка, бетон, етерніт тощо.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути гладкими, сухими та очищеними від бруду та пилу. Порожнини та тріщини повинні бути заповнені. Вирівняти поверхню можна нанесенням PERLA MACUN (шпаклівка)

ЗАСТОСУВАННЯ

Якщо поверхня покрита фарбою на основі розчинника, попередньо слід нанести TRANSFER PRIMER. FILLER PRIMER слід наносити на необроблені, слабопоглинаючі та знепилені поверхні на мінеральній основі в один шар. A-STAR слід наносити на оштукатурені поверхні для запобігання виділенню пилу. Фарбу слід наносити на поверхню в два шари через 18-24 години після нанесення ґрунтовки. Між шарами слід почекати щонайменше 4 години. Під час нанесення температура навколишнього середовища та поверхні повинна бути в межах 5-30°C.

Особливості використання

Коефіцієнт розведення	25-30% з водою
Температура застосування(°C)	5-30
Покриття (м ² /л)	12-14 (один шар)

Обладнання для нанесення

Пензлик, валик, апарат високого тиску

Q1 LUX PLASTİK

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особливості продукту		Стандарти
Тип смоли	Акриловий сополімер	-
Колір	Перегляньте каталог кольорів	-
Блиск	Екстра-мат	TS EN ISO 2813
Сухий залишок % (за вагою)	61-63	ASTM D 4209
Сухий залишок % (за об'ємом)	43-45	ASTM D 4209
В'язкість (СПС, 25°C)	14000-16000	ASTM D 2196
Щільність (г/см ³ , 20 °C)	1.47-1.51	TS EN ISO 2811
pH (25°C)	8.0 - 9.0	ASTM E 70
Час висихання (20 °C)		
Наступний шар (год)	2 - 4	
Повне висихання (год)	3	

* Вказаний час висихання; температура, вологість, можуть відрізнятися залежно від товщини нанесення та умов нанесення.

Класифікація TS

Це підтверджено TS 5808 і сертифікованим стандартом TSE.

Poz No

04.551/01 , Y.25.003/05 , Y.25.003/14 , Y.25.003/15 , Y.25.003/16

ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА

Інформація про упаковку	2.5 л 7.5 л 15 л
Умови зберігання	Зберігати слід в закритій тарі, не допускаючи попадання прямих сонячних променів. Температура навколишнього середовища при зберіганні повинна бути в межах 5-35 °C. Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Зберігати від замерзання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ

Зверніться до інструкцій, зазначені у заявах про шкідливість і запобіжні заходи, що вказані на упаковці продукту. З продуктом, зазначеним у паспорті безпеки, слід поводитися згідно з правилами.
У разі несподіваних проблем зі здоров'ям зверніться до найближчого медичного закладу.

ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Вся інформація та вказівки, наведені в цьому технічному бюлетені, були сформовані та розроблені завдяки досвіду лабораторій РВ і систематично збиралися нашими польовими інженерами. «Polisan Kansai Boya» має право вносити зміни в продукт, якщо це необхідно, без попередження. Інформація, наведена вище, дійсна для продукту з дати публікації. Користувач несе відповідальність за перевірку достовірності інформації. Товари повинні використовуватися на основі технічної інформаційної форми для рекомендованих цілей. Користувачі несуть відповідальність за виконання всіх заходів для виконання зазначених вимог. Дані технічної інформаційної форми призначені для надання опису продуктивності продукту, за певних умов тестування. Важливим фактором продуктивності продукту є змінні, які можуть виникнути в початковому процесі, які повинні використовуватися як загальне керівництво для користувача. РВ не несе відповідальності за будь-яке несанкціоноване використання цього продукту, не описане в письмових інструкціях. Користувач завжди несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів щодо конкретних вимог закону, викладених у місцевому та національному законодавстві. Дотримуйтеся правил інформації про безпеку, наведеної в Паспорті безпеки, щодо процедури експлуатації продукту, захисного обладнання, зберігання, пожежної та першої допомоги тощо. Умови щодо використання цього продукту після закінчення терміну його дії не мають гарантії. Ми не несемо відповідальності за продукти, термін придатності яких закінчився.

Будь ласка, зв'яжіться з відділом технічного обслуговування, щоб отримати докладнішу інформацію про продукт.