

PU 300W

ПИСАНИЕ продукту	Двокомпонентне прозоре матове/напівматове фінішне покриття на основі водної дисперсії з поліуретанової смоли.
ПРИЗНАЧЕННЯ	- Прозоре захисне покриття на підлогові покриття EP і PU для додання поверхні матового/напівматового вигляду, в т. ч. в якості додаткового захисту для підлогових покриттів з кольоровими декоративними крихтами. - Використовується в підлогових системах FLOOR EXPERT.
властивості	- Матовий або напівматовий вигляд поверхні; - Підвищена стійкість до стандартних хімічних речовин, які можуть вплинути на поверхню підлоги - Підвищена стійкість до зносу і подряпин - Дуже м'який запах - Поверхня підлоги проста у догляді.
ЩИЛЬНІСТЬ	- Компонент А: 1,06 кг / л; - Компонент Б: 1,07 кг / л; - Суміш (А + Б): 1,06 кг / л;
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	Співвідношення змішування (по масі): - Компонент А: Компонент Б - 90,9: 9,1 (100: 10) Зміст твердої речовини: - За вагою: близько 35,7% Час використання: 6 годин при стандартних умовах Час висихання / затвердіння в стандартних умовах: - висихання на дотик: близько 45 хвилин - ходьба по поверхні: після близько 24 години - повне затвердіння: 3 дня Зносостійкість (Taber abraser test, CS 10/1000/1000 g): 12 мг (3 дня, 23 ° C, 60% RH);
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ	- Температура основи і повітря: не менше + 10 ° C; не більше +30 ° C - Відносна вологість: макс. 75%, з адекватною вентиляцією. - Не повинно бути конденсату. Зверніть увагу на точку роси.
ЯКІСТЬ ОСНОВИ	Поверхня повинна бути рівною, сухою і чистою. Видаліть всю пил і частинки за допомогою пилососа. Знову нанесене покриття з синтетичної смоли повинно бути досить отверждаєсь, щоб забезпечити рух по поверхні. Міцність з'єднання (випробування на розтягнення): не менше 1,5 Н / мм ²
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ	Видаліть пил і пухкі шматки (наприклад, кольорові пластівці) з знову нанесеного покриття EP або PU за допомогою пилососа або щітки. Старі шари повинні бути відшліфовані тонким абразивним матеріалом для запобігання слідів подряпин.
ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ	Перемішати компонент А. Потім додати компонент Б до компоненту А і добре перемішати, вручну або за допомогою міксеру на низькій швидкості (макс. 400 об. / Хв.) До отримання однорідної суміші. Дайте суміші постояти протягом 15 хвилин. Потім вилийте суміш в іншу ємність і знову перемішайте. Суміш слід використати протягом 6 годин.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	Рівномірно розподіліть Floor Expert PU 300W за допомогою валика з мікрофібри (мікролайн) або велюрового валика з коротким ворсом. Використовуйте перехресні рухи для рівномірного розподілу матеріалу тонким шаром. Наносьте матеріал одним шаром, обробляйте стики (сполучувані поверхні) методом «мокре по мокрому», щоб уникнути видимих перекриттів. Другий шар рекомендується нанести, якщо поверхня має шорстку структуру. У цьому випадку інтервал висихання між шарами повинен становити 12-24 години.

СПОЖИВАННЯ	0,08-0,12 л / м ² на один шар.			
УПАКОВКА		компонент А	компонент Б	досить для
	5 кг (А + В)	4,54 кг	0,46 кг	ок. 50 м ²
	15 кг (А + В)	13,63 кг	1,37 кг	ок. 150 м ²
ГАМА / БЛИСК	Прозорий, шовковистий блиск..			
ВОС КАТЕГОРІЯ І ОБМЕЖЕННЯ	А (j), 140 г / л; продукт містить не більше. 140 г / л.			
ЗБЕРІГАННЯ	У сухих і провітрюваних приміщеннях в оригінально закритих ємностях при температурі від + 5 ° С до + 25 ° С. Термін придатності: 12 місяців			

Останнє оновлення: квітень 2024.

Обмеження відповідальності. Відомості в цьому технічному паспорті засновані на результатах лабораторних тестів, які ми вважаємо вірними, і мають характер інструкції. Всі рекомендації або пропозиції щодо використання продукції, яку виробляє Chromos, представлені в технічній документації, якимось по-особливому запиту або в інший спосіб, засновані на даних, в надійності яких ми впевнені. Кінцевий користувач несе відповідальність за визначення придатності продукту для його передбачуваного використання. Виробник не має можливості контролювати якість і стан поверхні чи інші фактори, що впливають на застосування і експлуатацію продукції. У зв'язку з цим Chromos не несе ніякої відповідальності за втрати, травми або пошкодження, спричинені при такому застосуванні. Інформація, що міститься в цьому документі,